



NORME INTERNATIONALE ISO 105-A02:1993 RECTIFICATIF TECHNIQUE 2

Publié 2005-10-01

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Textiles — Essais de solidité des teintures — **Partie A02:** **Échelle de gris pour l'évaluation des dégradations**

RECTIFICATIF TECHNIQUE 2

Textiles — Tests for colour fastness —

Part A02: Grey scale for assessing change in colour

TECHNICAL CORRIGENDUM 2

Le Rectificatif technique 2 à l'ISO 105-A02:1993 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 38, *Textiles*, sous-comité SC 1, *Essais des textiles colorés et des colorants*.

Page 2, Paragraphe 2.5

Ajouter le texte suivant, après le premier alinéa:

«La perception visuelle des couleurs des échantillons peut être affectée par la couleur du fond environnant contre lequel ils sont visualisés et par la couleur de tout matériau utilisé pour les masquer. Afin d'obtenir des résultats fiables au moyen de l'ISO 105-A02, les échantillons doivent être masqués avec un matériau de couleur identique à celle du cache utilisé pour masquer la bande d'essai. Un fond environnant et des caches chromatiquement neutres doivent être utilisés mais des caches gris ou noirs sont acceptables s'ils sont correctement employés. Par emploi correct il faut comprendre que si la bande d'essai est par exemple utilisée avec un cache noir, alors les échantillons doivent être masqués à l'aide d'un matériau noir identique ou, si un cache unique est utilisé, il doit être de couleur neutre et doit complètement entourer à la fois la bande d'essai et les échantillons.»

Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn