
**Plastiques — Détermination de la
fissuration sous contrainte dans un
environnement donné (ESC) —**

Partie 3:
Méthode de l'éprouvette courbée

*Plastics — Determination of resistance to environmental stress cracking
(ESC) —*

Part 3: Bent strip method



Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn